

# Technisches Datenblatt

## Geklebte Gekröpfte Fasern

### HE 75/60 GL

#### Geometrie

Faserdurchmesser (d)	0.75 mm ( $\pm 0.04$ mm)
Faserlänge (L)	60.0 mm (+2/-3 mm)
Länge der Enden (l und l')	1 – 4
Höhe der Aufbiegung (h und h')	1.80 mm (+1/-0 mm)
Winkel der Aufbiegung ( $\alpha$ und $\alpha'$ )	45° (min. 30°)
Verhältnis (L/d)	80
Wölbung der Faser	max. 5% von L'
Torsionswinkel der Faser	< 30°
Anzahl der Fasern pro kg	4750
Aneinandergereihte Faserlänge pro 10 kg	2885 m

#### Verpackung

Umweltverträgliche Kartonkisten	
Füllgewicht/Karton	20 kg
Kartons/Palette	60
Gewicht/Palette	1200 kg
Die Fasern sind in Bündel geklebt	
Paletten in Plastikfolie eingeschweisst oder gewickelt	
Ebenfalls als Big Bag von 1100 kg erhältlich	

#### Verschiedenes

Die beschriebenen Fasern sind konform zu folgenden Normen:

- ▶ EN 14889-1 Typ 1 (kaltgezogener Draht)
- ▶ ASTM A820/A820M-04 Typ 1 (kaltgezogener Draht)

#### Materialkennwerte

- ▶ Typische Zugfestigkeit: 1200 N/mm<sup>2</sup>

