

Distribution Solutions
WireSolutions



ArcelorMittal

Crapo®
Fil à vigne



La référence des fils galvanisés riches

Descriptif produit

- ▶ Un procédé technique breveté, une fiabilité reconnue
- ▶ Fil traditionnel à forte galvanisation selon la norme EN 10244-2 Classe A
- ▶ Possibilité d'enrouler le fil Crapo® sur son propre diamètre sans écaillage du zinc



Caractéristiques

Conditionnement

- ▶ Couronnes trancannées de 25 kg reliées en fardeaux de 500 kg
- ▶ Diamètre intérieur de 600 mm

Spécifications

Diamètre (mm)		Nombre de ml par rouleau (env.)	Résistance (kg/mm ²)	Charge de rupture (kg)	Allongement à la rupture (%)
1.80	12*	1250	40/60	125	20
2.00	13*	1000	40/60	155	20
2.20	14*	825	40/60	190	20
2.40	15*	700	40/60	225	20
2.70	16*	550	40/60	290	20
3.00	17*	450	40/60	350	20
3.50	18*	325	40/60	480	20
3.90	19*	275	40/60	600	20