


Câble de levage antigiratoire



17x7

17x7

Diamètre		Section	Masse	Charge de rupture min.
mm	inch	mm ²	kg/m	kN
2160 MPa				
6	-	17,3	0,15	30
6,7	-	21,7	0,19	37
7	-	23,7	0,21	41
7,5	-	27,2	0,24	47
8,2	5/16	32,6	0,28	56
8,5	-	35,0	0,31	60
9	-	39,3	0,34	68
10	-	48,6	0,43	84
10,5	-	53,6	0,47	93
11	7/16	58,8	0,52	102
12	-	70,1	0,62	121
13	1/2	82,3	0,73	143
14	-	95,5	0,85	166
14,5	9/16	102,5	0,91	178
16	5/8	124,9	1,11	217
18	-	158,2	1,41	275

Valeurs indicatives, tolérances diamétrales ArcelorMittal (0 ; + 4 %)



Selon l'application, la conception peut être spécialement adaptée. Contactez-nous pour plus d'informations.